


オープンタイプ リベット

リベット部材質：アルミニウム (A-5154)

シャフト部材質：スチール (炭素鋼)

丸 頭



リベット径 (D) φ mm	下穴径 φ mm	品番	適正カシメ板厚 mm	リベット長さ (L) mm	フランジ厚 (P) mm	フランジ径 (A) φ mm	引張強度 N	剪断強度 N
2.4	2.5	AC-32	1.0~3.2	5.6	0.9	4.8	730	490
	↘	AC-33	1.6~4.8	7.6				
	2.6	AC-34	3.2~6.4	9.1				
3.2	3.3 ↘ 3.4	AC-41	1.0~1.6	4.8	1.1	6.4	1420	930
		AC-42	1.6~3.2	6.5				
		AC-43	3.2~4.8	8.2				
		AC-44	4.8~6.4	9.9				
		AC-45	6.4~7.9	11.6				
		AC-46	7.9~9.5	13.3				
		AC-48	9.5~12.7	16.7				
		AC-410	12.7~15.9	19.0			1340	870
		AC-412	15.9~19.1	23.0				
4.0	4.1 ↘ 4.2	AC-52	1.2~3.2	7.2	1.3	8.0	2250	1470
		AC-53	3.2~4.8	8.9				
		AC-54	4.8~6.4	10.5				
		AC-55	6.4~7.9	12.2				
		AC-56	7.9~9.5	13.9				
		AC-58	9.5~12.7	17.2				
		AC-510	12.7~15.9	19.7				
		AC-512	15.9~19.1	23.0				
4.8	4.9 ↘ 5.0	AC-62	1.6~3.2	7.6	1.9	9.6	3250	2150
		AC-63	3.2~4.8	9.3				
		AC-64	4.8~6.4	11.0				
		AC-65	6.4~7.9	12.8				
		AC-66	7.9~9.5	14.5				
		AC-68	9.5~12.7	17.9				
		AC-610	12.7~15.9	21.3				
		AC-612	15.9~19.1	24.8				
		AC-614	19.1~22.2	28.2				
		AC-616	22.2~25.4	29.7				
6.4	6.5 ↘ 6.6	AC-82	1.6~3.2	9.2	2.4	12.8	5390	3350
		AC-84	3.2~6.4	12.4				
		AC-86	6.4~9.5	15.6				
		AC-88	9.5~12.7	18.9				
		AC-810	12.7~15.9	22.1				
		AC-812	15.9~19.1	25.4				
		AC-814	19.1~22.2	28.6				



アブデルック 株式会社

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央 1 - 4 - 6 フォーレスト・センタービル 3F

TEL 045-532-6900 FAX 045-532-6909


<http://www.avdelook.co.jp>

アルミ・ステン リベット

リベット部材質: アルミニウム(A-5154)

シャフト部材質: ステンレス(SUS304相当品)

丸 頭



リベット径 (D) φ mm	下穴径 φ mm	品番	適正カシメ板厚 mm	リベット長さ (L) mm	フランジ厚 (P) mm	フランジ径 (A) φ mm	引張強度 N	剪断強度 N
2.4	2.5	AC-32AS	1.0~3.2	5.6	0.9	4.8	730	490
	2.6	AC-33AS	1.6~4.8	7.6				
	2.6	AC-34AS	3.2~6.4	9.1				
3.2	3.3 3.4	AC-41AS	1.0~1.6	4.8	1.1	6.4	1420	930
		AC-42AS	1.6~3.2	6.5				
		AC-43AS	3.2~4.8	8.2				
		AC-44AS	4.8~6.4	9.9				
		AC-45AS	6.4~7.9	11.6				
		AC-46AS	7.9~9.5	13.3				
		AC-48AS	9.5~12.7	16.7				
		AC-410AS	12.7~15.9	19.0			1340	870
		AC-412AS	15.9~19.1	23.0				
4.0	4.1 4.2	AC-52AS	1.2~3.2	7.2	1.3	8.0	2250	1470
		AC-53AS	3.2~4.8	8.9				
		AC-54AS	4.8~6.4	10.5				
		AC-55AS	6.4~7.9	12.2				
		AC-56AS	7.9~9.5	13.9				
		AC-58AS	9.5~12.7	17.2				
		AC-510AS	12.7~15.9	19.7				
		AC-512AS	15.9~19.1	23.0				
4.8	4.9 5.0	AC-62AS	1.6~3.2	7.6	1.9	9.6	3250	2150
		AC-63AS	3.2~4.8	9.3				
		AC-64AS	4.8~6.4	11.0				
		AC-65AS	6.4~7.9	12.8				
		AC-66AS	7.9~9.5	14.5				
		AC-68AS	9.5~12.7	17.9				
		AC-610AS	12.7~15.9	21.3				
		AC-612AS	15.9~19.1	23.3				
		AC-614AS	19.1~22.2	26.5				
6.4	6.5 6.6	AC-616AS	22.2~25.4	29.7	2.4	12.8	5390	3350
		AC-82AS	1.6~3.2	9.2				
		AC-84AS	3.2~6.4	12.4				
		AC-86AS	6.4~9.5	15.6				
		AC-88AS	9.5~12.7	18.9				
		AC-810AS	12.7~15.9	22.1				
		AC-812AS	15.9~19.1	25.4				
		AC-814AS	19.1~22.2	28.6				



アブデルック 株式会社

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央 1-4-6 フォーレスト・センタービル 3F

TEL 045-532-6900 FAX 045-532-6909


<http://www.avdelook.co.jp>

オープンタイプ(オール鉄) リベット

リベット部材質: スチール(炭素鋼)

シャフト部材質: スチール(高炭素鋼)

丸 頭



リベット径 (D) φ mm	下穴径 φ mm	品番	適正カシメ板厚 mm	リベット長さ (L) mm	フランジ厚 (P) mm	フランジ径 (A) φ mm	引張強度 N	剪断強度 N
2.4	2.5 └ 2.6	※AC-32T	1.0～3.2	5.5	0.8	4.8	930	680
		※AC-34T	3.2～6.4	8.7				
3.2	3.3 └ 3.4	AC-41T	1.0～1.6	4.8	1.1	6.4	1670	1200
		AC-42T	1.6～3.2	6.4				
		AC-43T	3.2～4.8	8.0				
		AC-44T	4.8～6.4	9.5				
		AC-45T	6.4～7.9	11.2				
		AC-46T	7.9～9.5	12.7				
		AC-48T	9.5～12.7	15.9				
4.0	4.1 └ 4.2	AC-52T	1.2～3.2	7.0	1.3	8.0	2500	1900
		AC-53T	3.2～4.8	8.6				
		AC-54T	4.8～6.4	10.2				
		AC-55T	6.4～7.9	11.8				
		AC-56T	7.9～9.5	13.3				
		AC-58T	9.5～12.7	16.5				
4.8	4.9 └ 5.0	AC-62T	1.6～3.2	7.6	1.8	9.6	3630	2700
		AC-63T	3.2～4.8	9.2				
		AC-64T	4.8～6.4	10.8				
		AC-65T	6.4～7.9	12.4				
		AC-66T	7.9～9.5	14.0				
		AC-68T	9.5～12.7	17.2				
		AC-610T	12.7～15.9	20.4				
		AC-612T	15.9～19.1	23.6				
		AC-614T	19.1～22.2	26.5	1.3	9.5		
		AC-616T	22.2～25.4	29.7				
6.4	6.5 └ 6.6	AC-84T	3.2～6.4	12.4	2.4	12.8	6500	4400
		AC-86T	6.4～9.5	15.6				
		AC-88T	9.5～12.7	18.9				
		AC-810T	12.7～15.9	22.1				
		AC-812T	15.9～19.1	25.4				
		AC-814T	19.1～22.2	28.6				

注) ※印のリベット部の材質は、SPCCになります。



アブデルック 株式会社

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央 1-4-6 フォーレスト・センタービル 3F

TEL 045-532-6900 FAX 045-532-6909


<http://www.avdelook.co.jp>

オールアルミ リベット

リベット部材質： アルミニウム (A-5052)

シャフト部材質： アルミニウム (A-2017)

丸 頭



リベット径 (D) φ mm	下穴径 φ mm	品番	適正カシメ板厚 mm	リベット長さ (L) mm	フランジ厚 (P) mm	フランジ径 (A) φ mm	引張強度 N	剪断強度 N
2.4	2.5	※AC-32A	1.0~3.2	5.6	0.9	4.8	620	417
	2.6	※AC-33A	1.6~4.8	7.6				
	2.6	※AC-34A	3.2~6.4	9.1				
3.2	3.3 3.4	AC-41A	1.0~1.6	4.8	1.1	6.4	1030	690
		AC-42A	1.6~3.2	6.5				
		AC-43A	3.2~4.8	8.2				
		AC-44A	4.8~6.4	9.9				
		AC-45A	6.4~7.9	11.6				
		AC-46A	7.9~9.5	13.3				
		AC-48A	9.5~12.7	16.7				
		AC-410A	12.7~15.9	19.0				
4.0	4.1 4.2	AC-412A	15.9~19.1	23.0	1.3	8.0	1570	1100
		AC-52A	1.2~3.2	7.2				
		AC-53A	3.2~4.8	8.9				
		AC-54A	4.8~6.4	10.5				
		AC-55A	6.4~7.9	12.2				
		AC-56A	7.9~9.5	13.9				
		AC-58A	9.5~12.7	17.2				
		AC-510A	12.7~15.9	19.7				
4.8	4.9 5.0	AC-512A	15.9~19.1	23.0	1.9	9.6	2250	1550
		AC-62A	1.6~3.2	7.6				
		AC-63A	3.2~4.8	9.3				
		AC-64A	4.8~6.4	11.0				
		AC-65A	6.4~7.9	12.8				
		AC-66A	7.9~9.5	14.5				
		AC-68A	9.5~12.7	17.9				
		AC-610A	12.7~15.9	21.3				
		AC-612A	15.9~19.1	24.8				
6.4	6.5 6.6	AC-614A	19.1~22.2	28.2	2.4	12.8	4100	2500
		AC-616A	22.2~25.4	29.7				
		AC-82A	1.6~3.2	9.2				
		AC-84A	3.2~6.4	12.4				
		AC-86A	6.4~9.5	15.6				
		AC-88A	9.5~12.7	18.9				
		AC-810A	12.7~15.9	22.1				
		AC-812A	15.9~19.1	25.4				
		AC-814A	19.1~22.2	28.6				

注) ※印のシャフト部の材質は、アルミニウム(A-5014)になります。



アブデルック 株式会社

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央 1-4-6 フォーレスト・センタービル 3F

TEL 045-532-6900 FAX 045-532-6909


<http://www.avdelook.co.jp>

オープンタイプ リベット

リベット部材質：アルミニウム (A-5154)

シャフト部材質：スチール (炭素鋼)

ラージフランジ



リベット径 (D) φ mm	下穴径 φ mm	品番	適正カシメ板厚 mm	リベット長さ (L) mm	フランジ厚 (P) mm	フランジ径 (A) φ mm	引張強度 N	剪断強度 N
3.2	3.3 ∩ 3.4	AC-42LF	1.0～3.2	6.5	1.3	9.4	1350	950
		AC-43LF	1.6～4.8	8.2				
		AC-44LF	3.2～6.4	9.9				
		AC-45LF	4.8～8.0	11.6				
		AC-46LF	6.4～9.5	13.3				
		AC-48LF	9.5～12.7	16.7				
4.0	4.1 ∩ 4.2	AC-52LF	1.2～3.2	7.2	1.7	12.0	2200	1550
		AC-53LF	1.6～4.8	8.9				
		AC-54LF	3.2～6.4	10.5				
		AC-55LF	4.8～8.0	12.2				
		AC-56LF	6.4～9.5	13.9				
		AC-58LF	9.5～12.7	17.2				
4.8	4.9 ∩ 5.0	AC-62LF	1.6～3.2	7.6	2.2	15.9	3300	2200
		AC-63LF	1.6～4.8	9.3				
		AC-64LF	3.2～6.4	11.0				
		AC-65LF	4.8～8.0	12.8				
		AC-66LF	6.4～9.5	14.5				
		AC-68LF	9.5～12.7	17.9				
		AC-610LF	12.7～15.9	21.3				
		AC-612LF	15.9～19.1	24.8				
		AC-614LF	19.1～22.3	28.2				
		AC-616LF	22.3～25.4	29.7				



アブデルック 株式会社

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央 1 - 4 - 6 フォーレスト・センタービル 3F

TEL 045-532-6900 FAX 045-532-6909


<http://www.avdelook.co.jp>

オープンタイプ(ステン・鉄) リベット

リベット部材質: **ステンレス**(SUS305)

シャフト部材質: **スチール**(高炭素鋼)

丸 頭



リベット径 (D) φ mm	下穴径 φ mm	品番	適正カシメ板厚 mm	リベット長さ (L) mm	フランジ厚 (P) mm	フランジ径 (A) φ mm	引張強度 N	剪断強度 N
2.4	2.5 ↕ 2.6	AC-32S	1.0～3.2	5.5	0.6	4.8	1300	1200
		AC-34S	3.2～6.4	8.7				
3.2	3.3 ↕ 3.4	※ AC-41S	1.0～1.6	4.8	1.0	6.4	2500	2100
		※ AC-42S	1.6～3.2	6.5				
		※ AC-43S	3.2～4.8	8.2				
		※ AC-44S	4.8～6.4	9.9				
		AC-45S	6.4～7.9	10.8	0.8	6.4	2400	2100
		AC-46S	7.9～9.5	12.3				
		AC-48S	9.5～12.7	15.5				
4.0	4.1 ↕ 4.2	※ AC-52S	1.2～3.2	7.2	1.2	8.0	4200	3200
		※ AC-53S	3.2～4.8	8.9				
		※ AC-54S	4.8～6.4	10.5				
		AC-55S	6.4～7.9	11.4	1.0	7.9	3400	3000
		AC-56S	7.9～9.5	12.9				
		AC-58S	9.5～12.7	16.1				
4.8	4.9 ↕ 5.0	※ AC-62S	1.6～3.2	7.6	1.5	9.6	6000	4800
		※ AC-63S	3.2～4.8	9.3				
		※ AC-64S	4.8～6.4	11.0				
		AC-65S	6.4～7.9	11.9	1.4	9.5	5870	4940
		AC-66S	7.9～9.5	13.5				
		AC-68S	9.5～12.7	16.7				
		AC-610S	12.7～15.9	19.9				
		AC-612S	15.9～19.1	23.0				
		AC-614S	19.1～22.2	26.5				
		AC-616S	22.2～25.4	29.7				
6.4	6.5 ↕ 6.6	AC-84S	3.2～6.4	12.4	1.7	12.8	9700	8820
		AC-86S	6.4～9.5	15.6				
		※ AC-88S	9.5～12.7	18.9	1.9	12.5		
		※ AC-810S	12.7～15.9	22.1				
		※ AC-812S	15.9～19.1	25.4				
		※ AC-814S	19.1～22.2	28.6				

注) ※印のリベット部の材質は、SUS XM7になります。

2012・01・30改訂



アブデルック 株式会社

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央1-4-6 フォーレスト・センタービル 3F

TEL 045-532-6900 FAX 045-532-6909


<http://www.avdelook.co.jp>

オープンタイプ(オールステン) リベット

リベット部材質: **ステンレス** (SUS305)

シャフト部材質: **ステンレス** (SUS304J3)

丸 頭



リベット径 (D) φ mm	下穴径 φ mm	品番	適正カシメ板厚 mm	リベット長さ (L) mm	フランジ厚 (P) mm	フランジ径 (A) φ mm	引張強度 N	剪断強度 N
2.4	2.5	AC-32SS	1.0～3.2	5.5	0.6	4.8	1300	1200
	2.6	AC-34SS	3.2～6.4	8.7				
3.2	3.3 ↕ 3.4	※ AC-41SS	1.0～1.6	4.8	1.0	6.4	2500	2100
		※ AC-42SS	1.6～3.2	6.5				
		※ AC-43SS	3.2～4.8	8.2				
		※ AC-44SS	4.8～6.4	9.9				
	3.4	AC-45SS	6.4～7.9	10.8	0.8	6.4	2400	2100
		AC-46SS	7.9～9.5	12.3				
		AC-48SS	9.5～12.7	15.5				
4.0	4.1 ↕ 4.2	※ AC-52SS	1.2～3.2	7.2	1.2	8.0	4200	3200
		※ AC-53SS	3.2～4.8	8.9				
		※ AC-54SS	4.8～6.4	10.5				
	4.2	AC-55SS	6.4～7.9	11.4	1.0	7.9	3400	3000
		AC-56SS	7.9～9.5	12.9				
		AC-58SS	9.5～12.7	16.1				
4.8	4.9 ↕ 5.0	※ AC-62SS	1.6～3.2	7.6	1.5	9.6	6000	4800
		※ AC-63SS	3.2～4.8	9.3				
		※ AC-64SS	4.8～6.4	11.0				
		AC-65SS	6.4～7.9	11.9	1.4	9.5	5870	4940
		AC-66SS	7.9～9.5	13.5				
		AC-68SS	9.5～12.7	16.7				
		AC-610SS	12.7～15.9	19.9				
		AC-612SS	15.9～19.1	23.0				
		AC-614SS	19.1～22.2	26.5				
		AC-616SS	22.2～25.4	29.7				
6.4	6.5 ↕ 6.6	AC-84SS	3.2～6.4	12.4	1.7	12.8	9700	8820
		AC-86SS	6.4～9.5	15.6				
		※ AC-88SS	9.5～12.7	18.9	1.9	12.5		
		※ AC-810SS	12.7～15.9	22.1				
		※ AC-812SS	15.9～19.1	25.4				
		※ AC-814SS	19.1～22.2	28.6				

注) ※印のリベット部の材質は、SUS XM7になります。

2012-01-30改訂



アブデルック 株式会社

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央 1-4-6 フォーレスト・センタービル 3F

TEL 045-532-6900 FAX 045-532-6909


<http://www.avdelook.co.jp>

オープンタイプ(ステン・鉄) リベット

リベット部材質: **ステンレス** (SUS XM7)

シャフト部材質: **スチール** (高炭素鋼)

丸 頭



リベット径 (D) φ mm	下穴径 φ mm	品番	適正カシメ板厚 mm	リベット長さ (L) mm	フランジ厚 (P) mm	フランジ径 (A) φ mm	引張強度 N	剪断強度 N
3.2	3.3	AC-41SH	1.0~1.6	4.8	1.0	6.4	2500	2100
	↘	AC-42SH	1.6~3.2	6.5				
	3.4	AC-43SH	3.2~4.8	8.2				
		AC-44SH	4.8~6.4	9.9				
4.0	4.1	AC-52SH	1.2~3.2	7.2	1.2	8.0	4200	3200
	↘	AC-53SH	3.2~4.8	8.9				
	4.2	AC-54SH	4.8~6.4	10.5				
4.8	4.9	AC-62SH	1.6~3.2	7.6	1.5	9.6	6000	4800
	↘	AC-63SH	3.2~4.8	9.3				
	5.0	AC-64SH	4.8~6.4	11.0				


※ヘッダー加工品です。

オープンタイプ(オールステン) リベット

リベット部材質: **ステンレス** (SUS XM7)

シャフト部材質: **ステンレス** (SUS304J3)

丸 頭



リベット径 (D) φ mm	下穴径 φ mm	品番	適正カシメ板厚 mm	リベット長さ (L) mm	フランジ厚 (P) mm	フランジ径 (A) φ mm	引張強度 N	剪断強度 N
3.2	3.3	AC-41SSH	1.0~1.6	4.8	1.0	6.4	2500	2100
	↘	AC-42SSH	1.6~3.2	6.5				
	3.4	AC-43SSH	3.2~4.8	8.2				
		AC-44SSH	4.8~6.4	9.9				
4.0	4.1	AC-52SSH	1.2~3.2	7.2	1.2	8.0	4200	3200
	↘	AC-53SSH	3.2~4.8	8.9				
	4.2	AC-54SSH	4.8~6.4	10.5				
4.8	4.9	AC-62SSH	1.6~3.2	7.6	1.5	9.6	6000	4800
	↘	AC-63SSH	3.2~4.8	9.3				
	5.0	AC-64SSH	4.8~6.4	11.0				

※ヘッダー加工品です。



アブデルック 株式会社

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央 1 - 4 - 6 フォーレスト・センタービル 3F

TEL 045-532-6900 FAX 045-532-6909


<http://www.avdelook.co.jp>

オープンタイプ リベット

リベット部材質： アルミニウム(A-5154)

シャフト部材質： スチール(炭素鋼)

皿 頭



リベット径 (D) φ mm	下穴径 φ mm	品番	適正カシメ板厚 mm	リベット長さ (L) mm	フランジ厚 (P) mm	フランジ径 (A) φ mm	引張強度 N	剪断強度 N
2.4	2.5	AC-32K	1.0~3.2	5.6	0.8	4.8	630	490
	2.6	AC-33K	1.6~4.8	7.6				
	2.6	AC-34K	3.2~6.4	9.1				
3.2	3.3 , 3.4	AC-42K	1.6~3.2	6.5	1.2	6.4	1200	930
		AC-43K	3.2~4.8	8.2				
		AC-44K	4.8~6.4	9.9				
		AC-45K	6.4~7.9	11.6				
		AC-46K	7.9~9.5	13.3				
		AC-48K	9.5~12.7	16.7				
		※AC-410K	12.7~15.9	19.0			1340	870
		※AC-412K	15.9~19.1	23.0				
4.0	4.1 , 4.2	AC-52K	1.2~3.2	7.2	1.5	8.0	2100	1470
		AC-53K	3.2~4.8	8.9				
		AC-54K	4.8~6.4	10.5				
		AC-55K	6.4~7.9	12.2				
		AC-56K	7.9~9.5	13.9				
		AC-58K	9.5~12.7	17.2				
		※AC-510K	12.7~15.9	19.7				
		※AC-512K	15.9~19.1	23.0				
4.8	4.9 , 5.0	AC-62K	1.6~3.2	7.6	1.7	9.6	3100	2250
		AC-63K	3.2~4.8	9.3				
		AC-64K	4.8~6.4	11.0				
		AC-65K	6.4~7.9	12.8				
		AC-66K	7.9~9.5	14.5				
		AC-68K	9.5~12.7	17.9				
		AC-610K	12.7~15.9	21.3				
		※AC-612K	15.9~19.1	23.3				
		※AC-614K	19.1~22.2	26.5				
		※AC-616K	22.2~25.4	29.7				
6.4	6.5 , 6.6	※AC-82K	1.6~3.2	9.2	1.9	12.8	5390	3350
		※AC-84K	3.2~6.4	12.4				
		※AC-86K	6.4~9.5	15.6				
		※AC-88K	9.5~12.7	18.9				
		※AC-810K	12.7~15.9	22.1				
		※AC-812K	15.9~19.1	25.4				
		※AC-814K	19.1~22.2	28.6				

注) ※印のリベットは受注生産になりますので、納期はご相談下さい。



アブデルック 株式会社

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央 1-4-6 フォーレスト・センタービル 3F

TEL 045-532-6900 FAX 045-532-6909


<http://www.avdelook.co.jp>

シールドタイプ リベット

リベット部材質：アルミニウム (A-5056)

シャフト部材質： **スチール** (炭素鋼)

丸 頭



リベット径 (D) φ mm	下穴径 φ mm	品番	適正カシメ板厚 mm	リベット長さ (L)	フランジ厚 (P)	フランジ径 (A)	引張強度 N	剪断強度 N
廃番 3.2	3.3 └ 3.4	AC-41C	1.0~1.6	6.5	1.2	6.0	1570	1130
		AC-42C	1.6~3.2	8.0				
		AC-43C	3.2~4.8	9.5				
		AC-44C	4.8~6.4	11.0				
		AC-45C	6.4~7.9	13.0				
		AC-46C	7.9~9.5	15.0				
4.0	4.1 └ 4.2	AC-52C	1.2~3.2	8.0	1.8	8.0	2600	1670
		AC-53C	3.2~4.8	9.6				
		AC-54C	4.8~6.4	11.2				
		AC-55C	6.4~7.9	12.8				
		AC-56C	7.9~9.5	14.4				
4.8	4.9 └ 5.0	AC-62C	1.6~3.2	8.5	2.4	9.6	3600	2400
		AC-63C	3.2~4.8	10.0				
		AC-64C	4.8~6.4	11.6				
		AC-65C	6.4~7.9	13.1				
		AC-66C	7.9~9.5	14.7				
		AC-68C	9.5~12.7	17.9				
		廃番 AC-610C	12.7~15.9	22.0				
6.4	6.5 └ 6.6	※AC-84C	3.2~6.4	12.7	2.3	12.7	7000	4900
		※AC-86C	6.4~9.5	15.9				

注) ※印のリベットは受注生産になりますので、納期はご相談下さい。



アブデルック 株式会社

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央 1-4-6 フォーレスト・センタービル 3F

TEL 045-532-6900 FAX 045-532-6909

<http://www.avdelook.co.jp>