# オープンタイプ リベット

リベット部材質： アルミニュウム（A-5154）

シャフト部材質： スチール（炭素鋼）

丸 頭




| リベット径 (D) φmm | 下穴径 φmm | 品番 | 適正カシメ板厚 mm | リベット長さ (L) mm | フランジ厚 (P) mm | フランジ径 (A) φmm | 引張強度 N | 剪断強度 N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 2.5 ～ 2.6 | AC-32 | 1.0～3.2 | 5.6 | 0.9 | 4.8 | 730 | 490 |
| | | AC-33 | 1.6～4.8 | 7.6 | | | | |
| | | AC-34 | 3.2～6.4 | 9.1 | | | | |
| 3.2 | 3.3 ～ 3.4 | AC-41 | 1.0～1.6 | 4.8 | 1.1 | 6.4 | 1420 | 930 |
| | | AC-42 | 1.6～3.2 | 6.5 | | | | |
| | | AC-43 | 3.2～4.8 | 8.2 | | | | |
| | | AC-44 | 4.8～6.4 | 9.9 | | | | |
| | | AC-45 | 6.4～7.9 | 11.6 | | | | |
| | | AC-46 | 7.9～9.5 | 13.3 | | | | |
| | | AC-48 | 9.5～12.7 | 16.7 | | | | |
| | | AC-410 | 12.7～15.9 | 19.0 | | | 1340 | 870 |
| | | AC-412 | 15.9～19.1 | 23.0 | | | | |
| 4.0 | 4.1 ～ 4.2 | AC-52 | 1.2～3.2 | 7.2 | 1.3 | 8.0 | 2250 | 1470 |
| | | AC-53 | 3.2～4.8 | 8.9 | | | | |
| | | AC-54 | 4.8～6.4 | 10.5 | | | | |
| | | AC-55 | 6.4～7.9 | 12.2 | | | | |
| | | AC-56 | 7.9～9.5 | 13.9 | | | | |
| | | AC-58 | 9.5～12.7 | 17.2 | | | | |
| | | AC-510 | 12.7～15.9 | 19.7 | | | | |
| | | AC-512 | 15.9～19.1 | 23.0 | | | | |
| 4.8 | 4.9 ～ 5.0 | AC-62 | 1.6～3.2 | 7.6 | 1.9 | 9.6 | 3250 | 2150 |
| | | AC-63 | 3.2～4.8 | 9.3 | | | | |
| | | AC-64 | 4.8～6.4 | 11.0 | | | | |
| | | AC-65 | 6.4～7.9 | 12.8 | | | | |
| | | AC-66 | 7.9～9.5 | 14.5 | | | | |
| | | AC-68 | 9.5～12.7 | 17.9 | | | | |
| | | AC-610 | 12.7～15.9 | 21.3 | | | | |
| | | AC-612 | 15.9～19.1 | 24.8 | | | | |
| | | AC-614 | 19.1～22.2 | 28.2 | | | | |
| | | AC-616 | 22.2～25.4 | 29.7 | | | | |
| 6.4 | 6.5 ～ 6.6 | AC-82 | 1.6～3.2 | 9.2 | 2.4 | 12.8 | 5390 | 3350 |
| | | AC-84 | 3.2～6.4 | 12.4 | | | | |
| | | AC-86 | 6.4～9.5 | 15.6 | | | | |
| | | AC-88 | 9.5～12.7 | 18.9 | | | | |
| | | AC-810 | 12.7～15.9 | 22.1 | | | | |
| | | AC-812 | 15.9～19.1 | 25.4 | | | | |
| | | AC-814 | 19.1～22.2 | 28.6 | | | | |


アブデルック株式会社

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央１－４－６ フォーレスト・センタービル ３F

TEL 045-532-6900　FAX 045-532-6909　http://www.avdelook.co.jp

# アルミ・ステン リベット

リベット部材質： アルミニュウム（A-5154）

シャフト部材質： ステンレス（SUS304相当品）

丸 頭




| リベット径 (D) φmm | 下穴径 φmm | 品番 | 適正カシメ板厚 mm | リベット長さ (L) mm | フランジ厚 (P) mm | フランジ径 (A) φmm | 引張強度 N | 剪断強度 N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 2.5 ～ 2.6 | AC-32AS | 1.0～3.2 | 5.6 | 0.9 | 4.8 | 730 | 490 |
| | | AC-33AS | 1.6～4.8 | 7.6 | | | | |
| | | AC-34AS | 3.2～6.4 | 9.1 | | | | |
| 3.2 | 3.3 ～ 3.4 | AC-41AS | 1.0～1.6 | 4.8 | 1.1 | 6.4 | 1420 | 930 |
| | | AC-42AS | 1.6～3.2 | 6.5 | | | | |
| | | AC-43AS | 3.2～4.8 | 8.2 | | | | |
| | | AC-44AS | 4.8～6.4 | 9.9 | | | | |
| | | AC-45AS | 6.4～7.9 | 11.6 | | | | |
| | | AC-46AS | 7.9～9.5 | 13.3 | | | | |
| | | AC-48AS | 9.5～12.7 | 16.7 | | | | |
| | | AC-410AS | 12.7～15.9 | 19.0 | | | 1340 | 870 |
| | | AC-412AS | 15.9～19.1 | 23.0 | | | | |
| 4.0 | 4.1 ～ 4.2 | AC-52AS | 1.2～3.2 | 7.2 | 1.3 | 8.0 | 2250 | 1470 |
| | | AC-53AS | 3.2～4.8 | 8.9 | | | | |
| | | AC-54AS | 4.8～6.4 | 10.5 | | | | |
| | | AC-55AS | 6.4～7.9 | 12.2 | | | | |
| | | AC-56AS | 7.9～9.5 | 13.9 | | | | |
| | | AC-58AS | 9.5～12.7 | 17.2 | | | | |
| | | AC-510AS | 12.7～15.9 | 19.7 | | | | |
| | | AC-512AS | 15.9～19.1 | 23.0 | | | | |
| 4.8 | 4.9 ～ 5.0 | AC-62AS | 1.6～3.2 | 7.6 | 1.9 | 9.6 | 3250 | 2150 |
| | | AC-63AS | 3.2～4.8 | 9.3 | | | | |
| | | AC-64AS | 4.8～6.4 | 11.0 | | | | |
| | | AC-65AS | 6.4～7.9 | 12.8 | | | | |
| | | AC-66AS | 7.9～9.5 | 14.5 | | | | |
| | | AC-68AS | 9.5～12.7 | 17.9 | | | | |
| | | AC-610AS | 12.7～15.9 | 21.3 | | | | |
| | | AC-612AS | 15.9～19.1 | 23.3 | | | | |
| | | AC-614AS | 19.1～22.2 | 26.5 | | | | |
| | | AC-616AS | 22.2～25.4 | 29.7 | | | | |
| 6.4 | 6.5 ～ 6.6 | AC-82AS | 1.6～3.2 | 9.2 | 2.4 | 12.8 | 5390 | 3350 |
| | | AC-84AS | 3.2～6.4 | 12.4 | | | | |
| | | AC-86AS | 6.4～9.5 | 15.6 | | | | |
| | | AC-88AS | 9.5～12.7 | 18.9 | | | | |
| | | AC-810AS | 12.7～15.9 | 22.1 | | | | |
| | | AC-812AS | 15.9～19.1 | 25.4 | | | | |
| | | AC-814AS | 19.1～22.2 | 28.6 | | | | |


アフデルック株式会社

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央１－４－６ フォーレスト・センタービル ３F

TEL 045-532-6900　FAX 045-532-6909　http://www.avdelook.co.jp

# オープンタイプ（オール鉄）リベット

リベット部材質： スチール（炭素鋼）

シャフト部材質： スチール（高炭素鋼）

丸 頭




| リベット径 (D) φmm | 下穴径 φmm | 品番 | 適正カシメ板厚 mm | リベット長さ (L) mm | フランジ厚 (P) mm | フランジ径 (A) φmm | 引張強度 N | 剪断強度 N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 2.5 ～ 2.6 | ※AC-32T | 1.0～3.2 | 5.5 | 0.8 | 4.8 | 930 | 680 |
| | | ※AC-34T | 3.2～6.4 | 8.7 | | | | |
| 3.2 | 3.3 ～ 3.4 | AC-41T | 1.0～1.6 | 4.8 | 1.1 | 6.4 | 1670 | 1200 |
| | | AC-42T | 1.6～3.2 | 6.4 | | | | |
| | | AC-43T | 3.2～4.8 | 8.0 | | | | |
| | | AC-44T | 4.8～6.4 | 9.5 | | | | |
| | | AC-45T | 6.4～7.9 | 11.2 | | | | |
| | | AC-46T | 7.9～9.5 | 12.7 | | | | |
| | | AC-48T | 9.5～12.7 | 15.9 | | | | |
| 4.0 | 4.1 ～ 4.2 | AC-52T | 1.2～3.2 | 7.0 | 1.3 | 8.0 | 2500 | 1900 |
| | | AC-53T | 3.2～4.8 | 8.6 | | | | |
| | | AC-54T | 4.8～6.4 | 10.2 | | | | |
| | | AC-55T | 6.4～7.9 | 11.8 | | | | |
| | | AC-56T | 7.9～9.5 | 13.3 | | | | |
| | | AC-58T | 9.5～12.7 | 16.5 | | | | |
| 4.8 | 4.9 ～ 5.0 | AC-62T | 1.6～3.2 | 7.6 | 1.8 | 9.6 | 3630 | 2700 |
| | | AC-63T | 3.2～4.8 | 9.2 | | | | |
| | | AC-64T | 4.8～6.4 | 10.8 | | | | |
| | | AC-65T | 6.4～7.9 | 12.4 | | | | |
| | | AC-66T | 7.9～9.5 | 14.0 | | | | |
| | | AC-68T | 9.5～12.7 | 17.2 | | | | |
| | | AC-610T | 12.7～15.9 | 20.4 | | | | |
| | | AC-612T | 15.9～19.1 | 23.6 | | | | |
| | | AC-614T | 19.1～22.2 | 26.5 | 1.3 | 9.5 | | |
| | | AC-616T | 22.2～25.4 | 29.7 | | | | |
| 6.4 | 6.5 ～ 6.6 | AC-84T | 3.2～6.4 | 12.4 | 2.4 | 12.8 | 6500 | 4400 |
| | | AC-86T | 6.4～9.5 | 15.6 | | | | |
| | | AC-88T | 9.5～12.7 | 18.9 | | | | |
| | | AC-810T | 12.7～15.9 | 22.1 | | | | |
| | | AC-812T | 15.9～19.1 | 25.4 | | | | |
| | | AC-814T | 19.1～22.2 | 28.6 | | | | |

注）※印のリベット部の材質は、SPCCになります。


アブデルック株式会社

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央１－４－６ フォーレスト・センタービル ３F

TEL 045-532-6900　FAX 045-532-6909　http://www.avdelook.co.jp

# オールアルミ リベット

リベット部材質： アルミニュウム（A-5052）

シャフト部材質： アルミニュウム（A-2017）

丸 頭




| リベット径 (D) φmm | 下穴径 φmm | 品番 | 適正カシメ板厚 mm | リベット長さ (L) mm | フランジ厚 (P) mm | フランジ径 (A) φmm | 引張強度 N | 剪断強度 N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 2.5 ～ 2.6 | ※AC-32A | 1.0～3.2 | 5.6 | 0.9 | 4.8 | 620 | 417 |
| | | ※AC-33A | 1.6～4.8 | 7.6 | | | | |
| | | ※AC-34A | 3.2～6.4 | 9.1 | | | | |
| 3.2 | 3.3 ～ 3.4 | AC-41A | 1.0～1.6 | 4.8 | 1.1 | 6.4 | 1030 | 690 |
| | | AC-42A | 1.6～3.2 | 6.5 | | | | |
| | | AC-43A | 3.2～4.8 | 8.2 | | | | |
| | | AC-44A | 4.8～6.4 | 9.9 | | | | |
| | | AC-45A | 6.4～7.9 | 11.6 | | | | |
| | | AC-46A | 7.9～9.5 | 13.3 | | | | |
| | | AC-48A | 9.5～12.7 | 16.7 | | | | |
| | | AC-410A | 12.7～15.9 | 19.0 | | | | |
| | | AC-412A | 15.9～19.1 | 23.0 | | | | |
| 4.0 | 4.1 ～ 4.2 | AC-52A | 1.2～3.2 | 7.2 | 1.3 | 8.0 | 1570 | 1100 |
| | | AC-53A | 3.2～4.8 | 8.9 | | | | |
| | | AC-54A | 4.8～6.4 | 10.5 | | | | |
| | | AC-55A | 6.4～7.9 | 12.2 | | | | |
| | | AC-56A | 7.9～9.5 | 13.9 | | | | |
| | | AC-58A | 9.5～12.7 | 17.2 | | | | |
| | | AC-510A | 12.7～15.9 | 19.7 | | | | |
| | | AC-512A | 15.9～19.1 | 23.0 | | | | |
| 4.8 | 4.9 ～ 5.0 | AC-62A | 1.6～3.2 | 7.6 | 1.9 | 9.6 | 2250 | 1550 |
| | | AC-63A | 3.2～4.8 | 9.3 | | | | |
| | | AC-64A | 4.8～6.4 | 11.0 | | | | |
| | | AC-65A | 6.4～7.9 | 12.8 | | | | |
| | | AC-66A | 7.9～9.5 | 14.5 | | | | |
| | | AC-68A | 9.5～12.7 | 17.9 | | | | |
| | | AC-610A | 12.7～15.9 | 21.3 | | | | |
| | | AC-612A | 15.9～19.1 | 24.8 | | | | |
| | | AC-614A | 19.1～22.2 | 28.2 | | | | |
| | | AC-616A | 22.2～25.4 | 29.7 | | | | |
| 6.4 | 6.5 ～ 6.6 | AC-82A | 1.6～3.2 | 9.2 | 2.4 | 12.8 | 4100 | 2500 |
| | | AC-84A | 3.2～6.4 | 12.4 | | | | |
| | | AC-86A | 6.4～9.5 | 15.6 | | | | |
| | | AC-88A | 9.5～12.7 | 18.9 | | | | |
| | | AC-810A | 12.7～15.9 | 22.1 | | | | |
| | | AC-812A | 15.9～19.1 | 25.4 | | | | |
| | | AC-814A | 19.1～22.2 | 28.6 | | | | |

注）※印のシャフト部の材質は、アルミニウム(A-5014)になります。


アブデルック株式会社

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央１－４－６ フォーレスト・センタービル ３F

TEL 045-532-6900　FAX 045-532-6909　http://www.avdelook.co.jp

# オープンタイプ リベット

リベット部材質： アルミニュウム（A-5154）

シャフト部材質： スチール（炭素鋼）

**ラージフランジ**




| リベット径 (D) φmm | 下穴径 φmm | 品番 | 適正カシメ板厚 mm | リベット長さ (L)mm | フランジ厚 (P)mm | フランジ径 (A) φmm | 引張強度 N | 剪断強度 N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 3.3 ～ 3.4 | AC-42LF | 1.0～3.2 | 6.5 | 1.3 | 9.4 | 1350 | 950 |
| | | AC-43LF | 1.6～4.8 | 8.2 | | | | |
| | | AC-44LF | 3.2～6.4 | 9.9 | | | | |
| | | AC-45LF | 4.8～8.0 | 11.6 | | | | |
| | | AC-46LF | 6.4～9.5 | 13.3 | | | | |
| | | AC-48LF | 9.5～12.7 | 16.7 | | | | |
| 4.0 | 4.1 ～ 4.2 | AC-52LF | 1.2～3.2 | 7.2 | 1.7 | 12.0 | 2200 | 1550 |
| | | AC-53LF | 1.6～4.8 | 8.9 | | | | |
| | | AC-54LF | 3.2～6.4 | 10.5 | | | | |
| | | AC-55LF | 4.8～8.0 | 12.2 | | | | |
| | | AC-56LF | 6.4～9.5 | 13.9 | | | | |
| | | AC-58LF | 9.5～12.7 | 17.2 | | | | |
| 4.8 | 4.9 ～ 5.0 | AC-62LF | 1.6～3.2 | 7.6 | 2.2 | 15.9 | 3300 | 2200 |
| | | AC-63LF | 1.6～4.8 | 9.3 | | | | |
| | | AC-64LF | 3.2～6.4 | 11.0 | | | | |
| | | AC-65LF | 4.8～8.0 | 12.8 | | | | |
| | | AC-66LF | 6.4～9.5 | 14.5 | | | | |
| | | AC-68LF | 9.5～12.7 | 17.9 | | | | |
| | | AC-610LF | 12.7～15.9 | 21.3 | | | | |
| | | AC-612LF | 15.9～19.1 | 24.8 | | | | |
| | | AC-614LF | 19.1～22.3 | 28.2 | | | | |
| | | AC-616LF | 22.3～25.4 | 29.7 | | | | |


アフデルック株式会社

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央１－４－６ フォーレスト・センタービル ３F

TEL 045-532-6900　FAX 045-532-6909　http://www.avdelook.co.jp

# オープンタイプ（ステン・鉄）リベット




リベット部材質： ステンレス（SUS305）

シャフト部材質： スチール（高炭素鋼）

丸 頭

| リベット径 (D) φmm | 下穴径 φmm | 品番 | 適正カシメ板厚 mm | リベット長さ (L)mm | フランジ厚 (P)mm | フランジ径 (A) φmm | 引張強度 N | 剪断強度 N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 2.5 ~ 2.6 | AC-32S | 1.0～3.2 | 5.5 | 0.6 | 4.8 | 1300 | 1200 |
| | | AC-34S | 3.2～6.4 | 8.7 | | | | |
| 3.2 | 3.3 ~ 3.4 | ※ AC-41S | 1.0～1.6 | 4.8 | 1.0 | 6.4 | 2500 | 2100 |
| | | ※ AC-42S | 1.6～3.2 | 6.5 | | | | |
| | | ※ AC-43S | 3.2～4.8 | 8.2 | | | | |
| | | ※ AC-44S | 4.8～6.4 | 9.9 | | | | |
| | | AC-45S | 6.4～7.9 | 10.8 | 0.8 | 6.4 | 2400 | 2100 |
| | | AC-46S | 7.9～9.5 | 12.3 | | | | |
| | | AC-48S | 9.5～12.7 | 15.5 | | | | |
| 4.0 | 4.1 ~ 4.2 | ※ AC-52S | 1.2～3.2 | 7.2 | 1.2 | 8.0 | 4200 | 3200 |
| | | ※ AC-53S | 3.2～4.8 | 8.9 | | | | |
| | | ※ AC-54S | 4.8～6.4 | 10.5 | | | | |
| | | AC-55S | 6.4～7.9 | 11.4 | 1.0 | 7.9 | 3400 | 3000 |
| | | AC-56S | 7.9～9.5 | 12.9 | | | | |
| | | AC-58S | 9.5～12.7 | 16.1 | | | | |
| 4.8 | 4.9 ~ 5.0 | ※ AC-62S | 1.6～3.2 | 7.6 | 1.5 | 9.6 | 6000 | 4800 |
| | | ※ AC-63S | 3.2～4.8 | 9.3 | | | | |
| | | ※ AC-64S | 4.8～6.4 | 11.0 | | | | |
| | | AC-65S | 6.4～7.9 | 11.9 | 1.4 | 9.5 | 5870 | 4940 |
| | | AC-66S | 7.9～9.5 | 13.5 | | | | |
| | | AC-68S | 9.5～12.7 | 16.7 | | | | |
| | | AC-610S | 12.7～15.9 | 19.9 | | | | |
| | | AC-612S | 15.9～19.1 | 23.0 | | | | |
| | | AC-614S | 19.1～22.2 | 26.5 | | | | |
| | | AC-616S | 22.2～25.4 | 29.7 | | | | |
| 6.4 | 6.5 ~ 6.6 | AC-84S | 3.2～6.4 | 12.4 | 1.7 | 12.8 | 9700 | 8820 |
| | | AC-86S | 6.4～9.5 | 15.6 | | | | |
| | | ※ AC-88S | 9.5～12.7 | 18.9 | 1.9 | 12.5 | | |
| | | ※ AC-810S | 12.7～15.9 | 22.1 | | | | |
| | | ※ AC-812S | 15.9～19.1 | 25.4 | | | | |
| | | ※ AC-814S | 19.1～22.2 | 28.6 | | | | |

注）※印のリベット部の材質は、SUS XM7になります。

2012･01･30改訂


アブデルック株式会社

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央１－４－６ フォーレスト・センタービル ３F

TEL 045-532-6900 FAX 045-532-6909 http://www.avdelook.co.jp

# オープンタイプ（オールステン）リベット

リベット部材質：ステンレス（SUS305）

シャフト部材質：ステンレス（SUS304J3）

丸 頭




| リベット径 (D) φmm | 下穴径 φmm | 品番 | 適正カシメ板厚 mm | リベット長さ (L) mm | フランジ厚 (P) mm | フランジ径 (A) φmm | 引張強度 N | 剪断強度 N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 3.3 ～ 3.4 | AC-41SS | 1.0～1.6 | 4.4 | 0.8 | 6.4 | 2700 | 2350 |
| | | AC-42SS | 1.0～3.2 | 6.0 | | | | |
| | | AC-43SS | 1.6～4.8 | 7.6 | | | | |
| | | AC-44SS | 3.2～6.4 | 9.2 | | | | |
| | | AC-45SS | 4.8～8.0 | 10.8 | | | | |
| | | AC-46SS | 6.4～9.6 | 12.3 | | | | |
| | | AC-48SS | 9.6～12.8 | 15.5 | | | | |
| 4.0 | 4.1 ～ 4.2 | AC-52SS | 1.2～3.2 | 6.6 | 1.0 | 7.9 | 3950 | 3400 |
| | | AC-53SS | 1.6～4.8 | 8.2 | | | | |
| | | AC-54SS | 3.2～6.4 | 9.8 | | | | |
| | | AC-55SS | 4.8～8.0 | 11.4 | | | | |
| | | AC-56SS | 6.4～9.6 | 12.9 | | | | |
| | | AC-58SS | 9.6～12.8 | 16.1 | | | | |
| 4.8 | 4.9 ～ 5.0 | AC-62SS | 1.6～3.2 | 7.1 | 1.4 | 9.5 | 6350 | 5450 |
| | | AC-63SS | 1.6～4.8 | 9.0 | | | | |
| | | AC-64SS | 3.2～6.4 | 10.3 | | | | |
| | | AC-65SS | 4.8～8.0 | 11.9 | | | | |
| | | AC-66SS | 6.4～9.6 | 13.5 | | | | |
| | | AC-68SS | 9.6～12.8 | 16.7 | | | | |
| | | AC-610SS | 12.8～16.0 | 19.9 | | | | |
| | | AC-612SS | 16.0～19.2 | 23.0 | | | | |
| | | AC-614SS | 19.2～22.4 | 26.5 | | | | |
| | | AC-616SS | 22.4～25.4 | 29.7 | | | | |
| 6.4 | 6.5 ～ 6.6 | AC-84SS | 3.2～6.4 | 12.4 | 1.7 | 12.8 | 11300 | 9300 |
| | | AC-86SS | 6.4～9.6 | 15.6 | | | | |


アブデルック株式会社

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央１－４－６ フォーレスト・センタービル ３F

TEL 045-532-6900　FAX 045-532-6909　https://www.avdelook.co.jp

# オープンタイプ（ステン・鉄）リベット




リベット部材質： ステンレス（SUS XM7）

シャフト部材質： スチール（高炭素鋼）

丸 頭

| リベット径 (D) φmm | 下穴径 φmm | 品番 | 適正カシメ板厚 mm | リベット長さ (L) mm | フランジ厚 (P) mm | フランジ径 (A) φmm | 引張強度 N | 剪断強度 N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 3.3 ～ 3.4 | AC-41SH | 1.0～1.6 | 4.8 | 1.0 | 6.4 | 2500 | 2100 |
| | | AC-42SH | 1.6～3.2 | 6.5 | | | | |
| | | AC-43SH | 3.2～4.8 | 8.2 | | | | |
| | | AC-44SH | 4.8～6.4 | 9.9 | | | | |
| 4.0 | 4.1 ～ 4.2 | AC-52SH | 1.2～3.2 | 7.2 | 1.2 | 8.0 | 4200 | 3200 |
| | | AC-53SH | 3.2～4.8 | 8.9 | | | | |
| | | AC-54SH | 4.8～6.4 | 10.5 | | | | |
| 4.8 | 4.9 ～ 5.0 | AC-62SH | 1.6～3.2 | 7.6 | 1.5 | 9.6 | 6000 | 4800 |
| | | AC-63SH | 3.2～4.8 | 9.3 | | | | |
| | | AC-64SH | 4.8～6.4 | 11.0 | | | | |

※ヘッダー加工品です。

# オープンタイプ（オールステン）リベット




リベット部材質： ステンレス（SUS XM7）

シャフト部材質： ステンレス（SUS304J3）

丸 頭

| リベット径 (D) φmm | 下穴径 φmm | 品番 | 適正カシメ板厚 mm | リベット長さ (L) mm | フランジ厚 (P) mm | フランジ径 (A) φmm | 引張強度 N | 剪断強度 N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 3.3 ～ 3.4 | AC-41SSH | 1.0～1.6 | 4.8 | 1.0 | 6.4 | 2500 | 2100 |
| | | AC-42SSH | 1.6～3.2 | 6.5 | | | | |
| | | AC-43SSH | 3.2～4.8 | 8.2 | | | | |
| | | AC-44SSH | 4.8～6.4 | 9.9 | | | | |
| 4.0 | 4.1 ～ 4.2 | AC-52SSH | 1.2～3.2 | 7.2 | 1.2 | 8.0 | 4200 | 3200 |
| | | AC-53SSH | 3.2～4.8 | 8.9 | | | | |
| | | AC-54SSH | 4.8～6.4 | 10.5 | | | | |
| 4.8 | 4.9 ～ 5.0 | AC-62SSH | 1.6～3.2 | 7.6 | 1.5 | 9.6 | 6000 | 4800 |
| | | AC-63SSH | 3.2～4.8 | 9.3 | | | | |
| | | AC-64SSH | 4.8～6.4 | 11.0 | | | | |

※ヘッダー加工品です。


アブデルック株式会社

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央１－４－６ フォーレスト・センタービル ３F

TEL 045-532-6900　FAX 045-532-6909　http://www.avdelook.co.jp

# オープンタイプ リベット

リベット部材質： アルミニュウム（A-5154）

シャフト部材質： スチール（炭素鋼）

皿 頭




| リベット径 (D) φmm | 下穴径 φmm | 品番 | 適正カシメ板厚 mm | リベット長さ (L) mm | フランジ厚 (P) mm | フランジ径 (A) φmm | 引張強度 N | 剪断強度 N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 2.5 ～ 2.6 | AC-32K | 1.0～3.2 | 5.6 | 0.8 | 4.8 | 630 | 490 |
| | | AC-33K | 1.6～4.8 | 7.6 | | | | |
| | | AC-34K | 3.2～6.4 | 9.1 | | | | |
| 3.2 | 3.3 ～ 3.4 | AC-42K | 1.6～3.2 | 6.5 | 1.2 | 6.4 | 1200 | 930 |
| | | AC-43K | 3.2～4.8 | 8.2 | | | | |
| | | AC-44K | 4.8～6.4 | 9.9 | | | | |
| | | AC-45K | 6.4～7.9 | 11.6 | | | | |
| | | AC-46K | 7.9～9.5 | 13.3 | | | | |
| | | AC-48K | 9.5～12.7 | 16.7 | | | | |
| | | ※AC-410K | 12.7～15.9 | 19.0 | | | 1340 | 870 |
| | | ※AC-412K | 15.9～19.1 | 23.0 | | | | |
| 4.0 | 4.1 ～ 4.2 | AC-52K | 1.2～3.2 | 7.2 | 1.5 | 8.0 | 2100 | 1470 |
| | | AC-53K | 3.2～4.8 | 8.9 | | | | |
| | | AC-54K | 4.8～6.4 | 10.5 | | | | |
| | | AC-55K | 6.4～7.9 | 12.2 | | | | |
| | | AC-56K | 7.9～9.5 | 13.9 | | | | |
| | | AC-58K | 9.5～12.7 | 17.2 | | | | |
| | | ※AC-510K | 12.7～15.9 | 19.7 | | | | |
| | | ※AC-512K | 15.9～19.1 | 23.0 | | | | |
| 4.8 | 4.9 ～ 5.0 | AC-62K | 1.6～3.2 | 7.6 | 1.7 | 9.6 | 3100 | 2250 |
| | | AC-63K | 3.2～4.8 | 9.3 | | | | |
| | | AC-64K | 4.8～6.4 | 11.0 | | | | |
| | | AC-65K | 6.4～7.9 | 12.8 | | | | |
| | | AC-66K | 7.9～9.5 | 14.5 | | | | |
| | | AC-68K | 9.5～12.7 | 17.9 | | | | |
| | | AC-610K | 12.7～15.9 | 21.3 | | | | |
| | | ※AC-612K | 15.9～19.1 | 23.3 | | | | |
| | | ※AC-614K | 19.1～22.2 | 26.5 | | | | |
| 6.4 | 6.5 ～ 6.6 | ※AC-82K | 1.6～3.2 | 9.2 | 1.9 | 12.8 | 5390 | 3350 |
| | | ※AC-84K | 3.2～6.4 | 12.4 | | | | |
| | | ※AC-86K | 6.4～9.5 | 15.6 | | | | |
| | | ※AC-88K | 9.5～12.7 | 18.9 | | | | |
| | | ※AC-810K | 12.7～15.9 | 22.1 | | | | |
| | | ※AC-812K | 15.9～19.1 | 25.4 | | | | |
| | | ※AC-814K | 19.1～22.2 | 28.6 | | | | |

注）※印のリベットは受注生産になりますので、納期はご相談下さい。


アブデルック株式会社

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央１－４－６ フォーレスト・センタービル ３F

TEL 045-532-6900　FAX 045-532-6909　https://www.avdelook.co.jp

# シールドタイプ リベット

リベット部材質： アルミニュウム（A-5056）

シャフト部材質： スチール（炭素鋼）

丸 頭




| リベット径 (D) φmm | 下穴径 φmm | 品番 | 適正カシメ板厚 mm | リベット長さ (L) | フランジ厚 (P) | フランジ径 (A) | 引張強度 N | 剪断強度 N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃番 3.2 | 3.3 ～ 3.4 | AC-41C | 1.0～1.6 | 6.5 | 1.2 | 6.0 | 1570 | 1130 |
| | | AC-42C | 1.6～3.2 | 8.0 | | | | |
| | | AC-43C | 3.2～4.8 | 9.5 | | | | |
| | | AC-44C | 4.8～6.4 | 11.0 | | | | |
| | | AC-45C | 6.4～7.9 | 13.0 | | | | |
| | | AC-46C | 7.9～9.5 | 15.0 | | | | |
| 4.0 | 4.1 ～ 4.2 | AC-52C | 1.2～3.2 | 8.0 | 1.8 | 8.0 | 2600 | 1670 |
| | | AC-53C | 3.2～4.8 | 9.6 | | | | |
| | | AC-54C | 4.8～6.4 | 11.2 | | | | |
| | | AC-55C | 6.4～7.9 | 12.8 | | | | |
| | | AC-56C | 7.9～9.5 | 14.4 | | | | |
| 4.8 | 4.9 ～ 5.0 | AC-62C | 1.6～3.2 | 8.5 | 2.4 | 9.6 | 3600 | 2400 |
| | | AC-63C | 3.2～4.8 | 10.0 | | | | |
| | | AC-64C | 4.8～6.4 | 11.6 | | | | |
| | | AC-65C | 6.4～7.9 | 13.1 | | | | |
| | | AC-66C | 7.9～9.5 | 14.7 | | | | |
| | | AC-68C | 9.5～12.7 | 17.9 | | | | |
| 廃番 | | AC-610C | 12.7～15.9 | 22.0 | | | | |
| 6.4 | 6.5 ～ 6.6 | ※AC-84C | 3.2～6.4 | 12.7 | 2.3 | 12.7 | 7000 | 4900 |
| | | ※AC-86C | 6.4～9.5 | 15.9 | | | | |

注）※印のリベットは受注生産になりますので、納期はご相談下さい。


アブデルック株式会社

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央１－４－６ フォーレスト・センタービル ３F

TEL 045-532-6900 FAX 045-532-6909 http://www.avdelook.co.jp